



# Homogene og Heterogene Objektvinyl med PUR-forstærkning



## Rengøringsanvisning



# Tarkett Objektvinyl til erhvervsmiljøer

Homogene og heterogene PUR-forstærkede vinylgulve til erhvervsmiljøer fra Tarkett. For korrekt vedligeholdelse af gulvet bør våde rengøringsmetoder begrænses og erstattes af tør- eller fugtmopning samt brug af kombimaskine. Dermed sparer man både vand, skåner miljøet og gulvmaterialet, og resultatet bliver flottere.

## Byggerengøring

Byggerengøring skal altid foretages inden gulvet tages i brug. Under byggeriet skal gulvet være beskyttet med svær gulvpap el. lign.

**Let snavset gulv:** Støvsug, tør- eller fugtmop overfladen for løst snavs eller byggesnavs. På større, frie overflader er en kombimaskine med børste og hvid/gul rondel den mest effektive metode. Anvend et neutralt gulvaskemiddel pH 7-9 som Tarkett Grøn Gulvaskemiddel. Efter behov tørpoleres med high-speed maskine med rød rondel til homogen objektvinyl og hvid rondel til heterogen objektvinyl. Begge med en hastighed på 1000 omdrejninger pr. minut.

**Meget snavset gulv:** Ved løst snavs og byggesnavs skures med singleskuremaskine og rød rondel. Ved forekomst af meget byggesnavs anvendes et gulvaskemiddel med pH 5-7. Skyl med rent vand. Tørpoler med high-speed maskine og rød rondel til homogen objektvinyl og hvid rondel til heterogen objektvinyl. Begge med en hastighed på 1000 omdrejninger pr. minut.

## Beskyttelse

Stop snavset i indgangspartiet. 85% af alt smuds kommer herfra. Brug altid et 3-trins måttesystem.

## Rengøring



**Daglig rengøring:** Tør- eller fugtmopning.

**Rengøringsmidler:** I tilfælde, hvor der er behov for vådmopning, anvendes et neutralt gulvaskemiddel som Tarkett Grøn Gulvaskemiddel. For opløsning af kalk-/rustbelægninger i vådrum anbefales et surt rengøringsmiddel. Vigtigt! Følg doseringsanvisningen.



**Maskinrengøring:** På større, frie arealer anbefales en kombimaskine med kraftig børste eller rød rondel, der giver det bedste resultat.

## Vedligeholdelse



Tørpolering er en effektiv metode for at reetablere overfladen i gangarealer for slitage, mærker efter fødtøj og andre indtryksmærker. Udføres umiddelbart efter maskinel eller manuel rengøring. Tørpolering reducerer tilsmudsning. Vær omhyggelig med at vælge den rigtige rondel; rød rondel til homogene objektvinyl og hvid rondel til heterogene objektvinyl. Begge med en hastighed på ca. 1000 omdrejninger pr. minut. Ved lettere tilsmudsning og pletter er sprayrengøring med high-speed, rød rondel og vand tilsat et neutralt gulvaske-middel et godt alternativ. Tilpas frekvensen/hastigheden efter slitage og tilsmudsning.



**I tilfælde af megen slitage og tilsmudsning er maskinel opskuring nødvendig:** Gør gulvet vådt med vand og Tarkett Grundrengøring, og lad det virke i nogle minutter. Skur med maskine og rød rondel. Sug umiddelbart herefter vandet op igen og skyl med rent vand. Når gulvet er tørt foretages tørpolering.



**Gulvet skal ikke på noget tidspunkt have polish- eller voksbehandling.**

## Pletter



Fjernes umiddelbart efter, at de er kommet. Anvend hvid eller rød skureblok sammen med et neutralt gulvaskemiddel som Tarkett Gulvaskemiddel eller rensebenzin. Tør efter med rent vand.

## Bemærk i øvrigt

- Vinylgulv skades af opløsningsmidler.
- Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart efter, da overfladen kan blive misfarvet.
- Sorte gummihjul, -hæle og lignende kan misfarve gulvet.
- Alle stoleben o.lign. skal have beskyttelsesfilt.
- Tag højde for, at lyse gulve kræver større rengøringsindsats.